

MAYAN FINISH

CHUKUM BARK EXTRACT



KIT MAYAN FINISH

Descripción del producto

El kit MAYAN FINISH Chukum Bark Extract es una solución completa y natural para crear acabados únicos y duraderos en una variedad de superficies. Este kit combina la pasta para acabado Chukum, una mezcla de cemento blanco Portland y carbonato de calcio, con el agua de Chukum, un tinte natural extraído de la corteza del árbol de Chukum.

Usos

Ideal para acabados finales en superficies interiores y exteriores.

- | | |
|--|--|
|  Baños |  Albercas |
|  Muros |  Mesetas |
|  Pisos |  Espejos de agua |



Beneficios

- ◆ **Ecológico y sustentable:**
Hecho con materiales naturales y renovables, respetando el medio ambiente.
- ◆ **Estéticamente hermoso:**
Acabado natural, cálido y único, con la capacidad de crear tonos verdes y azules turquesa en el agua de la alberca.
- ◆ **Reduce costos de mantenimiento:**
Alta resistencia a la intemperie y al desgaste, minimizando la necesidad de reparaciones.
- ◆ **Disminuye la humedad:**
Ideal para baños y áreas húmedas, creando un ambiente fresco y natural.
- ◆ **Fácil de usar:**
Kit completo con todo lo necesario para preparar y aplicar el acabado Chukum.

Contenido del kit

3 sacos de 20 kg de pasta para acabado Chukum (mezcla base)

1 bidón de 20 litros de agua de Chukum

Tiempo abierto a 22 °C: 30 minutos

Tiempo de almacenamiento: 3 meses en áreas secas y ventiladas, preferentemente con una temperatura menor a 30 °C.

Rendimiento: 8 a 9 m² por kit de mayanfinish espesor de 0.5 cm.

***Nota:** Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación solamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de llana, condiciones de sustrato e instalación.*

Preparación de la mezcla



Preparar un saco de 20Kg de Pasta para Chukum, adicionando 7 lts de Agua de Chukum hasta obtener una mezcla homogénea.
Deje reposar la pasta 3 minutos, vuelva a mezclar sin añadir más polvo o líquido adicional.

Para un control eficaz y efectivo del tono de color y el acabado, Se recomienda **agregar 3 sacos de 20Kg de Pasta de Chukum se mezclan con 1 bidón de 20lts de extracto de Chukum.**

Aplicación

1. La mezcla para Chukum, se aplica sobre superficies en acabado de emparqueo rústico, de tal manera que tiene que estar sobre una base de cemento y polvo de aplanado rústico previamente perfilado y plomado, que debe de forma rugosa.
2. Primero se debe tener la superficie rugosa lista, debe limpiarse y dejarla libre de impurezas y polvo, curar con agua la pared para que permita una mejor adhesión de la mezcla.
3. Posteriormente dar una primera mano al acabado final sellar con un rodillo la superficie y el aditivo para cemento de su preferencia.
4. Aplicar finalmente en la superficie con una llana con un espesor máximo de 0.5cm. Curar con agua en días posteriores para evitar agrietamientos.
5. Lave sus manos y herramientas al terminar.

Advertencia

No se deje al alcance de los niños.

No ingiera. En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y los ojos.

Cierre el envase después de cada uso.

En caso de contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua.

Almacene los sacos en lugares libres de humedad.

Nuestro compromiso

Los materiales se obtienen de manera sustentable, respetando el medio ambiente y socialmente responsable a manos de mujeres procedentes de comunidades indígenas mayas en el estado de Yucatán.



Nuestro contacto

- ☎ 999 445 1848
- 📞 999 445 1848
- 📧 @Mayacore.oficial
- ✉ contacto@mayacore.com